



# Enduit décoratif à la chaux

## Prêt à l'emploi

1,5 mm - aspect taloché  
1 mm - aspect à l'ancienne



### 1. Description

L'Enduit de finition décoratif à la chaux Nature & Harmonie est élaboré avec des composants naturels rigoureusement sélectionnés. C'est un enduit de parement minéral intérieur, écologique et prêt à l'emploi. Résistant aux chocs et très bon régulateur d'humidité, l'Enduit de finition Nature & Harmonie contribue au bien être de l'habitat.

### 2. Supports

Enduits minéraux, plâtre, placo-plâtre; fonds sains, résistants et bien adhérents.

Le support doit être sain, propre, sec, stable et exempt de taches de graisse.

### 3. Préparation du support

Sur plâtre et enduits minéraux intérieurs appliquer une à deux couches de Peinture Dispersion Nature et Harmonie.

Sur les supports très absorbants ou farinants, appliquer au préalable la Sous-couche au Silicate Nature & harmonie.

Eliminer impérativement les restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support.

**Sur placo-plâtre, Fermacell et béton appliquer impérativement le régulateur de fond et d'accrochage Tierraprim Nature & Harmonie !**

### 4. Application

Température d'utilisation de 5°C à 25°C.

Mélanger soigneusement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tour/min.). Appliquer en un passage à l'aide d'une lisseuse inox puis donner le mouvement de finition avec un plateau plastique renforcé pour l'enduit 1.5 mm ou avec une brosse décorative (ou spalter) pour l'enduit 1 mm.

### 5. Limite d'emploi

Ne pas appliquer :

- sur murs présentant des remontées d'humidité
- sur murs friables
- sur panneaux bois (grande surface)

### 6. Recommandation

Il est impératif de protéger les surfaces vitrées, les parties métalliques ou en aluminium ainsi que la pierre, le bois...

En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.

### 7 Nettoyage du matériel, immédiatement après usage.

### 8. Teintes

Blanc + teintes pastelles.

### 9. Consommation

2,5 à 3 kg / m<sup>2</sup> en granulométrie 1,5 mm.

2 à 2,5 kg / m<sup>2</sup> en granulométrie 1 mm.

### 10. Conditionnement

Seau de 25 kg

### 11. Composition

Eau, craie, chaux, poudre de marbre, carbonate de calcium, latex, cellulose, blanc de titane (enduit blanc), pigments de terre et oxydes (enduits teintés).

### 12. Conservation

6 mois en emballage d'origine non ouvert; stocker à l'abri du gel.

### 13. Précaution d'emploi

En raison de la présence de chaux, protéger impérativement les yeux et la peau. Bien que fabriqué avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation.